

specifications

basic

Technical Specifications/ Teknik Özellikler	Unit/Birim	Numbers/ Değerler
Weight/Ağırlık	gr/m ²	800
Thickness/Kalınlık	mm	0.7
Warp Tensile Strenght/ Çözüğü Gerilme Dayanımı	daN/50mm	3500
Weft Tensile Strenght/ Atkı Gerilme Dayanımı	daN/50mm	3500
Warp Tearing Resist/ Çözüğü Yırtılma Dayanımı	daN	350
Weft Tearing Resist/ Atkı Yırtılma Dayanımı	daN	350
Flame Retardant/ Alev Geciktirme		B1/DIN 4102
Cold Resistance/ Soğuk Dayanımı	°C	-40
Heat Resistance/ Sıcak Dayanımı	°C	+70

xclusive

Technical Specifications/ Teknik Özellikler	Unit/Birim	Numbers/ Değerler
Weight/Ağırlık	gr/m ²	850
Thickness/Kalınlık	mm	0.7
Warp Tensile Strenght/ Çözüğü Gerilme Dayanımı	daN/50mm	3000
Weft Tensile Strenght/ Atkı Gerilme Dayanımı	daN/50mm	3000
Warp Tearing Resist/ Çözüğü Yırtılma Dayanımı	daN	300
Weft Tearing Resist/ Atkı Yırtılma Dayanımı	daN	300
Flame Retardant/ Alev Geciktirme		B1/DIN 4102
Cold Resistance/ Soğuk Dayanımı	°C	-40
Heat Resistance/ Sıcak Dayanımı	°C	+70

matt

Technical Specifications/ Teknik Özellikler	Unit/Birim	Numbers/ Değerler
Weight/Ağırlık	gr/m ²	800
Thickness/Kalınlık	mm	0.7
Warp Tensile Strenght/ Çözüğü Gerilme Dayanımı	daN/5 cm	300
Weft Tensile Strenght/ Atkı Gerilme Dayanımı	daN/5 cm	300
Warp Tearing Resist/ Çözüğü Yırtılma Dayanımı	daN	30
Weft Tearing Resist/ Atkı Yırtılma Dayanımı	daN	30
Flame Retardant/ Alev Geciktirme		B1/DIN 4102
Cold Resistance/ Soğuk Dayanımı	°C	-40
Heat Resistance/ Sıcak Dayanımı	°C	+70

matt / linear fabric dimmer led

Technical Specifications/ Teknik Özellikler	Unit/Birim	Numbers/ Değerler
Weight/Ağırlık	gr/m ²	1150
Thickness/Kalınlık	mm	1,05
Warp/Weft Tensile Strenght/ Çözüğü/Atkı Gerilme Dayanımı	N/50 mm	7000 / 6500
Warp/Weft Tearing Strenght/ Çözüğü/Atkı Yırtılma Dayanımı	N	1000
Flame Retardant/ Alev Geciktirme		B1/DIN 4102
Cold Resistance/ Soğuk Dayanımı	°C	-30
Heat Resistance/ Sıcak Dayanımı	°C	+70

-/+ 5 % tolerance in all values
Tüm değerlerde +/- 5 % tolerans

specifications

semi-transparent

Technical Specifications/ Teknik Özellikler	Unit/Birim	Numbers/ Değerler
Weight/Ağırlık	gr/m ²	600
Thickness/Kalınlık	mm	0.55
Warp/Weft Tensile Strength/ Çözgü/Atkı Gerilme Dayanımı	N/50 mm	2300
Warp/Weft Tearing Strength/ Çözgü/Atkı Yırtılma Dayanımı	N	220/220
Flame Retardant/ Alev Geciktirme		B1/DIN 4102
Cold Resistance/ Soğuk Dayanımı	°C	-25
Heat Resistance/ Sıcak Dayanımı	°C	+70

-/+ 5 % tolerance in all values
Tüm değerlerde +/- 5 % tolerans